

施釉时的缺陷及原因——釉面龟裂，釉层卷起

如果釉浆中的颗粒过细，那么釉浆黏度过大，含水过多，在干燥的胎体上施釉后，釉面容易发生釉面龟裂、釉层卷起的缺陷。釉层愈厚，这种缺陷愈显著。

如果釉浆中的颗粒过粗，那么釉浆黏度过小，釉中的组分容易沉降，釉层与胎体的附着不牢固。如发现附着不牢，可加入一些凝胶剂或有机添加剂加以防止。

如果釉料中加入的可塑性物料过多，造成釉的黏力过大，施釉后也容易发生釉面龟裂、釉层卷起等现象，应调整黏性物料的配合量，或将黏土原料的一部分预烧，破坏其可塑性，以减小黏度。